Caparol Ratio-Spachtel

Готова за нанасяне пастообразна шпакловка

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение	Пастообразна шпакловка, предназначена за ръчно или механизирано нанасяне е апарати Airless за вискозни материали или със смесителни помпи за хоросан. Може да се нанася върху големи повърхности на тавани и най-вече върху готови строителни елементи, бетонни повърхности от сглобяеми елементи по системата Филигран, гипс картонени повърхности и др.
Свойства	• Лесно нанасяне. • Разредима с вода, екологична, с неутрален мирис. • Устойчивост на триене, високо сцепление. • Равномерно изсъхване в дълбочина. • Сухо шлайфане, пердашене с мокър материал. • Дифузионна способност. • Материалът се нанася в тънък слой и се нивелира.
Свързващо вещество	Дисперсия на базата на синтетични смоли съгласно DIN 55 945.
Опаковка	Чували от 25 кг
Цвят	Естествено бял
Гланц	Матов
Съхранение	На прохладни места, предпазена от замръзване.
Допълващи продукти	Комплект за довършване Ratio-Spachtel (не се доставя заедно с контейнера Caparol Ratio-Spachtel, получава се отделно, по специална поръчка) Съдържание: Кран за присъединяване B Cutter-нож Комплект ключове При подходяща поддръжка, комплектът ключове може да се използва многократно. Свързващият маркуч с апарата за пръскане се придобива от производителя на апарата. Размерът на връзката е 3 цола (тръба B) Caparol Fullspachtel P За мокри помещения: Histolith Renovierspachtel Histolith Feinputz Capatect-Feinspachtel 195 Capatect ArmaReno 700”

ОБРАБОТКА

Препоръчани основи	Основите трябва да са чисти, сухи и без разделителни вещества.

В зависимост от съществуващата основа и от структурата и, преди нанасяне на шпакловката повърхността трябва да се грундира по подходящ начин. Моля да имате предвид листа с техническа информация № 650 „Основи и обработката им". Старите, лъскави и носещи крайни слоеве се шлайфат предварително.

Обработка:

Повърхностите, шпакловани с Ratio-Spachtel могат да бъдат завършени без грундиране, след като изсъхнат напълно, с всички дисперсионни бои Капарол, латексови бои или акрилни лакове Capacryl. Преди полагане на стъклофибърни тапети, както и на текстилни тапети, трябва да се нанесе един слой грунд Caparol-Haftgrund, а преди полагане на мазилки на базата на синтетични смоли – един слой грунд Caparol-Putzgrund. Преди нанасяне на Sylitol Bio-Innenfarbe, повърхността трябва да се грундира с Caparol-Haftgrund.

Начин на нанасяне

Нанасяне с пръскане:
Материалът се нанася с пръскане върху повърхности на тавани и стени, като например готови бетонни строителни елементи, лят и гладък бетон и порьозен бетон, както и гипскартонени плоскости, посредством метода на нанасяне в тънък слой.

Нанасяне:
Материалът се нанася с пръскане до насищане, върху цялата повърхност, с неразреден Caparol Ratio-Spachtel, и веднага се нивелира със стоманена маламашка. След изсъхване, Caparol Ratio-Spachtel може да се изглади на мокро или да се шлайфа на сухо.
След изсъхване в дълбочина на шпаклованата повърхност, може да се премине към пръскане с
Caparol Ratio-Spachtel с фина до едра структура.
Видът на структурата варира в зависимост от степента на разреждане на материала и от големината на дюзата. Нанасянето чрез пръскане се препоръчва особено при повърхности на тавани, които трябва да останат необработени.

Специални указания за равно шпакловане и пръскане:
При големите помещения, първо се шпаклова тавана и след това се нанася материала с пръскане върху повърхностите на стените. В този случай, горната част на стените трябва да се пръска и шпаклова до ниво, което може да се достига от земята. Накрая, долната част на стената също се пръска и шпаклова. Ако трябва да се обработи само повърхността на тавана се препоръчва първо да се пръскат краищата му и след това цялата му повърхност.
След шпакловане и леко изсъхване, ъглите се заглаждат с мокра четка.
Евентуалните въздушни мехурчета, появили се след изкуствено съхнене се отстраняват с шпакловане, многократно ако се налага. Съществуващите кухини се шпакловат ръчно. Появилата се ръжда се обработва след изсъхване в дълбочина на шпакловката, със специален антикорозионен грунд като например Capalac AllGrund,
При много гладките повърхности, без бразди и кухини, директно може да се нанесе материала без предварително шпакловане.

Работен екип и ефективност:
При нанасяне с пръскане, екипът нанасящ материала се състои от 2-3 лица. Един нанася материала с апарата за пръскане в структури с еднаква дебелина, 2-ма разпростират и нивелират равномерно материала и накрая заглаждат повърхността.

Указания за покриване:
За покриване отворите на прозорци и врати се препоръчват специално разкроени дървени рамки, покрити с пластмасово фолио. Подовите повърхности се покриват с тежки материали за покриване.

Препоръчани апарати за пръскане и компресори:
Caparol Ratio-Spachtel може да се нанася с мощни смесителни помпи и апарати Airless. При нанасяне с апарати Airless с пистолет се отстранява филтъра.
Големина на дюзата: 0,036" - 0,043"
Налягане: около 180-200 бара

	При пистолети Airless, за шпакловките трябва да се използват пистолети за пръскане с по-широк отвор, препоръчани от всеки производител. В зависимост от експлоатационните качества на апарата Airless, при температури под +10°C може да се наблюдават трудности при пръскане, поради леките изменения във вискозитета на материала. При тези апарати трябва да се осигури температура на материала от +10°C.
Разход	Нанасяне с пръскане: Около 1500 g/m2 дебелина на слоя Пръскана структура: Около 400-700 g/m2, в зависимост от желаната структура.
Условия за обработка	+5°C температура на основата и средата. Оптималната температура за нанасяне на материала е >+10°C.
Време за изсъхване	В зависимост от влагата на обекта, температурата и дебелината на слоя, за около 12-48 часа
Внимание!	Caparol Ration-Spachtel не се препоръчва за мокри помещения. При употребата на естествени материали пълнители може да настъпят леки изменения в цвета. Когато се нанася с пръскане материал, който ще остане небоядисан, препоръчваме използването на продукти с еднакъв фабричен партиден номер при шпакловането и при нанасянето с пръскане. При нанасяне като пръскан слой върху повърхности на стени, материалът трябва да се покрие с дисперсионни бои Капарол. Така се получава по-добра устойчивост, необходима за повърхностите на стените. При плътните, слабо абсорбиращи основи, е възможно образуването на малки въздушни мехурчета. След кратко време те могат да се отстранят чрез нанасяне на нов слой шпакловка. Нанасянето на следващия слой зависи от температурата и влажността на въздуха. Ако и след втория положен слой се образуват въздушни мехурчета, означава, че е бил нанесен прекалено рано. В подобни случаи трябва да се положи нов слой след подходящо време на изчакване. При грубите, структурирани повърхности може да се наложи последваща шпакловка с оглед получаване на гладки, равномерни повърхности

СЪВЕТИ

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)	Да се съхранява на недостъпни за деца места. При контакт с очите да се измият веднага с много вода. Да не се излива във водите, канализацията или почвата. Други указания: вижте техническия лист за безопасност на продукта
Обезвреждане	Рециклират се само празни чували без остатъци. Втвърдените остатъци от материала се обезвреждат като смесени строителни отпадъци.
Код на продукта	M-DF02
Състав	Дисперсия на базата на акрилни смоли, калциев карбонат, вода, добавки, консерванти
Технически консултации	В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническия ни персонал Капарол или с наши търговски представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от страна на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване

и употреба дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.de.

ДАУ Бента България ЕООД

София, ж.к Младост 2 , бул. Андрей Ляпчев бл.261А

тел. 0887 803 298, 02 832 31 65

E-mail office.sofia@caparol.bg