

Capatect CarbonSpachtel

Шпакловъчна смес на база дисперсия, подсилена с карбонови нишки, готова за нанасяне, с висока устойчивост на удари, предназначена за получаване на армиращи слоеве изложени на голямо натоварване.



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение	Шпакловъчна смес за армиращ слой от системата Carbon. Препоръчва се при полагане на ъглови лайсни. Capatect CarbonSpachtel може да се използва и за ремонтване на фасади и термоизолационни системи.
Свойства	• подсилена с карбонови нишки • висока устойчивост на удари • висока способност за покритие на пукнатини • отлична обработка • без вътрешно напрежение • устойчива на неблагоприятни условия
Опаковка	Кофа от 25 кг
Цвят	Светло бежово
Съхранение	На прохладни, сухи места, предпазена от замръзване. Да се предпазва от преки слънчеви лъчи. Срокът на съхранение на оригинално запечатаните опаковки е 1 година.
Технически данни	Плътност: 1 g/cm³ Теплопроводимост: 0,7 (W/m – K) Коефициент на устойчивост на дифузия μ (H₂O): 520 Консистенция: пастообразна Устойчивост на удар: • > 15 J при дебелина на армиращия слой мин. 3 mm • Устойчивост на удар с топка съгласно DIN 18032 • Защита от градушка: устойчивост на градушка HW

ОБРАБОТКА

Подготовка на основата	За предотвратяване появата на видими добавени участъци трябва да се нанася без прекъсване, „мокро върху мокро“. За да съхранят специфичните характеристики, продуктите Carbon не трябва да се смесват с други материали. Не се препоръчва нанасянето на продукта върху хоризонтални повърхности акумулиращи вода
Подготовка на материала	Изпълнение на армиращ слой: Шлайфат се евентуалните неравности по фугите на термоизолационните плоскости, почиства се получения прах. Облепват се первазите на прозорци и съседните елементи.
Начин на нанасяне	Capatect CarbonSpachtel е готов за нанасяне, преди нанасяне трябва само леко да се разбърка. При високи температури, консистенцията на материала може да се регулира с добавяне на малки количества вода.
	След полагане на защитните профили по ъглите на сградата и прозорците, както и на диагоналната армировка по ъглите на фасадните отвори, Capatect CarbonSpachtel се нанася с назъбена маламашка (8 x 8 mm) на ширина, равна на ширината на армиращата мрежа,



	след което се полага стъклофибърната армираща мрежа с припокриване от 10 см в зоната на свързване. След това се шпаклова отново с Capatect CarbonSpachtel, мокро върху мокро, така че мрежата да се покрие напълно. Общата дебелина на армиращия слой е 3-4 mm, като армиращата мрежа се поставя в горната третина на слоя.
Разход	Около 5 kg/m ² , при дебелина на слоя мин. 3 mm. Тези стойности са ориентировъчни: трябва да се вземат предвид изменения в разхода, дължащи се на характеристиките на основата и на условията на нанасяне
Условия на обработка	По време на нанасяне и съхнене, температурата на основата и на въздуха не може да е под + 5°C или да надвишава + 30°C. Да не се работи под слънчеви лъчи или силен вятър, мъгла или при висока влажност. Обърнете внимание на замръзването през нощта!
Време за изсъхване	При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха, армиращият слой изсъхва на повърхността след 24 часа. Изсъхва в дълбочина и може да се подложи на натоварване след около 3 дни. При следваща обработка се осигурете, че материалът е достатъчно сух, по цялата дебелина на слоя. Шпакловъчната смес изсъхва химически и физически чрез изпарение на влагата. През студения сезон или при висока влажност, трябва да се спазва удължено време на съхнене. За предпазване на повърхността по време на съхнене използвайте брезент за скеле
Почистване на инструментите	Измива се с вода веднага след употреба.
ПРЕПОРЪКИ	
Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)	R52/53 Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната среда. S2 Да се съхранява на недостъпни за деца места. S26 При контакт с очите измийте веднага с много вода и потърсете лекарска помощ. S28 При контакт с кожата измийте веднага с много вода и сапун. S29 Да не се изхвърля в канализацията. S61 Да не се изхвърля в околната среда. S46 При поглъщане потърсете веднага лекарска помощ и покажете опаковката (съда) или етикета. Да се нанася само с маламашка.
Обезвреждане	Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци се обезвреждат съгласно законните Разпоредби като бои на водна основа, а сухите остатъци от материала като втвърдени бои или битови отпадъци (EAK 080112).
Код продукт бои и лакове	M-DF02 F
Технически консултации	В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническия ни персонал Капарол или с наши търговски представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.

ДАУ Бента България ЕООД

София, ж.к. Младост 2, бул. Андрей Ляпчев бл.261А

тел. 0887 803 298, 02 832 31 65

E-mail office.sofia@caparol.bg