Capatect Füllspachtel P

Прахообразна шпакловка за вътрешно приложение.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение	Шпакловка, предназначена за запълване на дълбоки дупки, на въздушни джобове по повърхността на пукнатини или фуги между готови бетонни панели.
Свойства	• Екологична, със слаб мирис. • Устойчива на изтриване, високо сцепление. • Суха в дълбочина , не сляга. • Може да се шлайфа след изсъхване, може да се изглади. • Дифузионна способност. Може да се нанесе фино и да се изглади.
Опаковка	Чувал от 25 кг
Цвят	Естествено бял – не се оцветява
Съхранение	Да се съхранява в сухи помещения, предпазена от влага. В оригинално запечатани опаковки може да се съхранява най-много 1 година.
Допълващи продукти	Akkordspachtel SF plus Akkordspachtel SXL Akkordspachtel KF Akkordspachtel fein und mittel (fine & medium) CaparolRatio-Spachtel AkkordLeichtspachtel SP и H (Вижте технически лист № 717)

ОБРАБОТКА

Препоръчани основи	Основите трябва да са чисти, сухи и без разделителни вещества. Да се спазва ВОБ, глава B, DIN 18 363, алинея 3. В зависимост от съществуващата основа и от характеристиките и, преди шпакловане трябва да се нанесе един слой подходящ грунд. Моля, спазвайте технически лист за безопасност № 650 „Основи и подготовката им”. Старите, лъскави, носещи слоеве се шлайфат предварително
Подготовка на материала	Добавя се един чувал Caparol-Füllspachtel P (25 кг) към около 18 литра вода и се разбърква добре с електрически миксер
Начин на нанасяне	Евентуалните останали линии материал се отстраняват чрез шлайфане и се почистват. Фугите, откъснати части от плочите, пукнатините, местата с дефекти или въздушните джобове по повърхността се шпакловат с Caparol-Füllspachtel P. Caparol-Füllspachtel P може да се нанася в слоеве с дебелина до 20 мм в един работен етап. Шпаклованието на фугите и на местата, изискващи по-сериозни поправки би било добре да се извърши с две нанасяния.
Разход	Фуги: около 400 g/m дълбочина и ширина от 10 мм. Шпакловане на повърхностите и поправки:

	около 1500 g/m 2/mm дебелина на слоя.
Условия за обработка	Време за нанасяне: Подготвеният материал трябва да се нанесе за 20-30 минути.+5°C температура на основата и на въздуха. Температурата на материала при нанасянето му трябва да се > +10°C.
Време за изсъхване	В зависимост от съдържанието на влага на обекта, от температурата и дебелината на слоя, съхне минимум 12 часа, съответно по-дълго при по-дебелите слоеве.
Почистване на работните инструменти	Почиства се веднага след ползване, с вода.
Важно	Caparol-Füllspachtel P не се препоръчва за влажни помещения.

СЪВЕТИ

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)	Да се съхранява на недостъпни за деца места. При контакт с очите да се измият с много вода. Да не се разлива във водите, канализацията или почвата. Други указания: вижте техническия лист за безопасност на продукта.
Обезвреждане	Рециклират се само празни чували без остатъци. Втвърдените остатъци от материала се обезвреждат като смесени отпадъци от строителни материали.
Технически консултации	В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническия ни персонал Капарол или с наши търговски представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от страна на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.de.

ДАУ Бента България ЕООД

София, ж.к Младост 2 , бул. Андрей Ляпчев бл.261А

тел. 0887 803 298, 02 832 31 65

E-mail office.sofia@caparol.bg