

Capatect Rollkleber 615

Еластично дисперсионно лепило



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение	Специално лепило, предназначено за лепене на фасадни термоизолационни плоскости от експандиран полистирен от типа PS, за термоизолационни системи Capatect. Специално предназначено за дървени плоскости и други носещи основи и гладки, слабо абсорбиращи повърхности.
Свойства	• Дълготрайна адхезионна способност, много висока при нанасяне върху дърво, дървени материали, твърд експандиран полистирен и минерални основи; • Пропусклив за водни пари; • Готов за нанасяне; • Дълго време за нанасяне; • Много добра еластичност.
Опаковка	Кофа от 25 кг Контейнер от 1 тон
Цвят	Светло бежов
Консистенция	Пастообразна
Съхранение	На прохладни места, предпазена от замръзване.
Технически данни	Коефициент на устойчивост на дифузия на водни пари: $\mu < 150$ Якост на опън върху плоскости експандиран полистирен $> 0,1 \text{ N/mm}^2$ Плътност: около 2 kg/dm^3

ОБРАБОТКА

Подготовка на основата	Основата трябва да е гладка, чиста, суха, твърда, носеща, без разделителни вещества и със слаба абсорбция
Подготовка на материала	Capatect-Rollkleber 615 е предназначен за нанасяне с назъбена маламашка, без други добавки. Трябва да се разбърка с миксер на ниски обороти. Ако се налага консистенцията се регулира с вода. При нанасяне с мече от агнешка кожа консистенцията трябва да се регулира, ако се налага, добавяйки се минимални количества вода (макс.2%).
Разход	Нанасяне с мече: Около $2,0 \text{ kg/m}^2$. Назъбена маламашка: Около $1,6 \text{ kg/dm}^3$ Тези разходни норми са ориентировъчни. Трябва да се вземат предвид отклоненията дължащи се на условията на работа и спецификата на обектите
Начин на нанасяне	Нанасяне с назъбена мистрия: При нанасяне с назъбена мистрия, първо трябва да се нанесе равномерно лепилото, след което да се нивелира с назъбена мистрия $6 \times 4 \text{ mm}$. Този начин на нанасяне се препоръчва за вертикални повърхности. Нанасяне с мече: Лепилото се нанася в равномерни количества с мече от агнешка кожа, така че да се



	постигне добро покритие на основата. Обикновено този метод на лепене се използва при хоризонтални стенни повърхности. (като напр. покритие на готови строителни елементи). И при двата метода се покрива с лепило повърхност, върху която веднага може да се положат термоизолационни плоскости. Времевият интервал, предвиден за нанасяне на продукта е около 15 минути при 20°C. При много силна абсорбция, много високи температури, силен вятър и при преки слънчеви лъчи лепилото изсъхва относително бързо. Възможна е появата на проблеми със сцеплението с основата. И в двата случая, лепилото може да се нанесе директно върху изолационните плоскости. Изолационните плоскости се притискат леко към основата, така че да се получи добра адхезивна връзка. Лепилото, което се стича по страничните стени се отстранява с шпакла. Първият ред изолационни плоскости над лайсната за цокъл трябва да е положен добре върху предния ръб на лайсната. В никакъв случай лайната не трябва да се лепи с прекалено малко лепило. Изолационните плоскости трябва да се лепят като се продължават връзките
Условия за обработка	По време на нанасяне и съхнене на продукта, температурата на средата и основата не трябва да надвишава +5°C. Да не се нанася върху силно загрети от слънцето основи, както и при дъжд, висока влага на въздуха или при силен вятър.
Време за изсъхване	При + 20°C и 65% относителна влажност на въздуха, времето на съхнене е около 24 часа, в зависимост от дебелината на положения слой. При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха времето на съхнене се удължава
Почистване на инструментите	Почистват се с вода, веднага след употреба.

УКАЗАНИЯ

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)	Да се съхранява на недостъпни за деца места. При контакт с очите измийте веднага с много вода. Да не се излива във водите, канализацията или почвата.
Обезвреждане	Рециклират се само напълно празни опаковки без остатъци. Течните остатъци могат да се обезвредят като остатъци от залепващи материали разреждими с вода, а сухите остатъци като втвърдени залепващи материали или като битови отпадъци.
Допълнителна информация	Вижте техническия лист за безопасност на продукта
Giscode	D1
Технически консултации	В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническия ни персонал Капарол или с наши търговски представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.

Техническа информация № 615

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от страна на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.de.

ДАУ Бента България ЕООД

София, ж.к. Младост 2, бул. Андрей Ляпчев бл.261А

тел. 0887 803 298, 02 832 31 65

E-mail office.sofia@caparol.bg