

Carbon-Gewebe



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение	Армираща мрежа за термоизолационна система Carbon, в комбинация с: CarbonSpachtel CarboNit Carbon Minera
Свойства	• устойчивост на хлъзгане • якост на опън • без добавки омекотители • устойчивост на алкални вещества • размери на отворите 4 x 4 mm • отрязани краища
Опаковка	Ролки 50 м, с ширина 1100 mm = 55 m ²
Цвят	Черен
Съхранение	На сухи места
Технически данни	Покривен слой: 20-30% ограничен Устойчивост на късане спрямо дължината: 1750N /5cm Плътност: 165 g/m² +/- 5% съгласно DIN 53 854 Загуба устойчивостта на късане след съхранение в алкална среда: < 50% (28 d NaOH 5% ig или 24ч. Алкален разтвор pH 12,5 / 60C)

ОБРАБОТКА

Разход	1,1 m ² /m ²
Инструкции за нанасяне	Шпакловъчната смес се нанася на ширина, равна на ширината на стъклофибърната мрежа, в слой с дебелина 2/3 от окончателната дебелина на слоя. Армиращата стъклофибърна мрежа се въвежда в шпакловъчната смес без да се огъва, с припокриване от мин. 10 см. След това се шпаклова мокро върху мокро, до цялостно покриване на мрежата. Дебелината на армиращия слой се определя според предназначението.

УКАЗАНИЯ

Обезвреждане	Код отпадъци ЕАК 101103 (стари стъклофибърни материали) или според код ЕАК 170904 (смесени строителни отпадъци).
Технически консултации	В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническия ни персонал Капарол или с наши търговски представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.

Техническа информация № R 61

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от страна на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.de.

ДАУ Бента България ЕООД

София, ж.к. Младост 2, бул. Андрей Ляпчев бл.261А

тел. 0887 803 298, 02 832 31 65

E-mail office.sofia@caparol.bg