

начало на свързване  
100MIN



разход  
~ 11 KG/ 10 MM/M²



В СЪОТВЕТСТВИЕ С  
БДС EN 13279-1:2008



тегло  
30KG BAG



40 торби в палет.  
Тегло на палет 1200kg.



TECHNOGIPSpro® JSC запазва  
своето право да актуализира  
съдържанието на техническата  
карта по своя преценка без  
предупреждение.

## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:

СПРИНТ® е гипсова машинна мазилка за еднослойно полагане върху вътрешни стени и тавани в помещения с нормална влажност. За постигане на повърхности, готови за боядисване, полагане на тапети или подходящи декоративни мазилки и финални шпакловки. Подходяща за всички видове шнекови машини за мазане.

## ПРЕДИМСТВА:

- Подходяща за машинно и ръчно нанасяне
- Идеални за полагане върху всички видове зидарии
- С до 30% малко тегло от варо-циментовите мазилки
- Висока еластичност – малък риск от поява на пукнатини.
- Постигат се повърхности, готови за финални покрития



## НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ:



шнекова машина

или  
електрически  
миксер с бъркалка

мастар



дунапренена пердашка



шпакла



## СТЪПКИ ЗА РАБОТА:

1. Подготовка на основата: Основната повърхност трябва да е обезпашена и почистена от замърсявания. Повърхностните покрития без носеща способност трябва да се отстранят. Силно или слабо хигроскопични основи трябва да се грундират предварително с подходящ грунд за контрол на попиваемостта и адхезията.
2. При машинно полагане: СПРИНТ® се разбърква в подходяща шнекова машина при спазване на инструкциите за работа с машината. Гъстотата на разствора се определя чрез настройване на дебита на подаваната вода. Нанасянето (пръскането) по стената се извършва на хоризонтални ивици, отгоре надолу, с цел да не се допусне навлизане на въздух в пресния слой.
3. При ръчно полагане се спазват следните стъпки: в чист неръждаем съд с вода постепенно добавете съдържанието на торбата (30kg). Получената смес се разбърква с нискооборотна електрическа бъркалка (400÷800 оборота/мин.) до получаването на хомогенна смес без бучки. При нужда се добавя вода или суха смес за постигане на необходимата гъстота, която се подбира в зависимост от попиваемостта на основата.
4. Максималната дебелина, която може да се постигне зависи от основата и консистенцията на разбърканата мазилка. Изтегля се и се заравнява с профилен мастер, след като дръпне се навлажнява с вода чрез дунапренена пердашка и се пердаши до постигане на желаната гладкост.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Клас по реакция на огън  | A1              |
| Якост на натиск          | > 2MPa          |
| Якост на опън            | > 1 MPa         |
| Якост на сцепление       | min 0,01 MPa    |
| Разход                   | ~ 11kg/10mm/m²  |
| Покриваща способност     | ~ 2.7÷3m²/торба |
| Отворено време за работа | ~ 80÷100min     |

За официално използване на предоставената информация е необходимо разрешение от упълномощен служител на TECHNOGIPSpro® JSC!

## СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ:

- Да се използват идеално чисти инструменти без остатъци от други смеси, в противен случай могат да се променят характеристиките на продукта и времето за свързване.
- Да се използва при температура на основата и околната среда в интервала +5° ÷ +30°.
- Пазете от директни слънчеви лъчи и опасност от измръзване в продължение на 24 часа.
- За приготвянето на сместа използвайте само чиста студена вода без допълнителни добавки. Стриктно спазвайте оказаното количество вода.
- Не се допуска използването на СПРИНТ® в помещения с висока влажност като бани, басейни и др.
- Втвърдена смес, не може да бъде повторно използвана!

## ОПАКОВКА И СЪХРАНИЕ:

- Хартини торби по 30kg. 40бр. торби в палет. Тегло палет 1200kg.
- Да се съхранява и транспортира в плътна затворена опаковка на сухо и хладно място(най-добре върху палети).
- Да се пази от влага!
- Продуктът е годен за употреба до 6 месеца от датата на производство върху оригиналната опаковка.