



Страница:
Продукт:
Създаден на:
Отпечатан на:

1 от 4
ТЕРАФЛЕКС® ACRYLIC
28.11.2011
08.08.2014

ТЕРАФЛЕКС® ACRYLIC

еднокомпонентна акрилна уплътнителна маса
за попълване на фуги и уплътняване на порести материали,
съвместим е с всички стандартни системи за боядисване и лакиране

Предназначение

ТЕРАФЛЕКС® ACRYLIC е еднокомпонентна уплътнителна маса на база акрилна дисперсия, предназначена за попълване и уплътняване на всички слабо натоварени фуги между строителни материали (тухли, бетон, дърво, мазилки и др.) и за порести материали. Подходящ е за попълване на малки пукнатини в стени и тавани.

Препоръчва се за попълване на пукнатини и фуги на первази на прозорци, дограми и каси на врати и прозорци, мазилки и бетонни елементи и др. Съвместим е с всички стандартни системи за боядисване и лакиране и може да бъде боядисван след втвърдяване.

Образува трайна, плътна и еластична маса с отлично сцепление към различни порести материали и повърхности (бетон, дърво, тухла, гипсови плоскости и др.). След втвърдяването си е водоустойчив и може да се използва за уплътняване във влажни помещения, но върху сухи по време на полагането повърхности. Подходящ е за вътрешна.

Образува трайно еластична (до 10%) връзка във времето на целия период на употреба. Втвърдява се без свиване и образува идеално гладка повърхност. Не се препоръчва за глазирани материали.



Свойства

не се стича при полагане във вертикални фуги	устойчив на влага след втвърдяване
отлично прилепва към порести материали	лесен за нанасяне и почистване (с вода)
може да се боядисва върху него	не съдържа разтворители



Страница:
Продукт:
Създаден на:
Отпечатан на:

2 от 4
ТЕРАФЛЕКС® ACRYLIC
28.11.2011
08.08.2014

Състав

Акрилна дисперсия.

Опаковка и разходна норма

Опаковка:

Картридж 280 мл.

Разходна норма:

Дълбочина на фугата	Ширина на фугата			
	6 мм	8 мм	10 мм	12 мм
6 мм	7,8 м	5,8 м	4,7 м	4,0 м
8 мм		4,4 м	3,5 м	2,9 м
10 мм			2,8 м	2,4 м
12 мм				2,0 м

Разходът зависи от широчината и дълбочината на фугите. В таблицата е посочено колко линейни метра могат да се запълнят с 1 картридж (280 мл) в зависимост от размерите на фугата.

Цветовете: Бял

Срок на годност и съхранение

Да се съхранява и транспортира в плътно затворена оригинална опаковка на сухо и хладно (между +5°C и +25°C). Да се пази от влага!

Продуктът е годен 12 месеца от датата на производство в неразпечатана оригинална опаковка.

Указания за работа

Подготовка на основата

Повърхността трябва да бъде чиста, суха и стабилна. Тя трябва да е без прах, кал или други замърсявания, влияещи неблагоприятно върху лепливостта и да не съдържа разделителни субстанции (мазнини, битум и др.). Повърхностите в съседство до местата, които ще се запълват със уплътнител, трябва да бъдат защитени с предпазно тиксо. Силно абсорбиращи повърхности трябва да бъдат предварително грундиран с грунд, приготвен от уплътнителя и вода (1 част уплътнител + 3 части вода). Намажете с него фугата посредством четка или тампон и оставете грунда да попие за няколко минути.





Страница:
Продукт:
Създаден на:
Отпечатан на:

3 от 4
ТЕРАФЛЕКС® ACRYLIC
28.11.2011
08.08.2014

Начин на работа

Преди употреба свалете накрайника и отрежете върха на пълнителя. След това поставете обратно накрайника и го отрежете под ъгъл (около 45 градуса) до широчина, съответстваща на широчината на фугата. Поставете пълнителя в пистолета за уплътняване. Равномерно и непрекъснато изстисквайте малко по-голямо количество уплътнител във фугата, без пропуски или празни места. Следете внимателно уплътнителя да залепва за ръбовете на фугата. Оформете повърхността на уплътнителя в рамките на 5 минути след нанасяне и накрая загладете с шпакла или друг подходящ инструмент, намокрен във вода с малко добавен сапун или течен препарат за миене на съдове. Препоръчително е фугите да се оформят по начин, позволяващ свободното оттичане на водата. Незабавно след загладването на фугите, отстранете тиксотото, предпазващо повърхността на уплътнените елементи.

Внимание!

За фуги с ширини от 5 мм до 20 мм! Минимална дълбочина на фугата 5 мм!

Да не се ползва за запълване на фуги подложени на постоянното действие на вода!

Описание на опасностите:

Не съдържа опасни химически вещества.

Символ на опасност:

Не изисква специални обозначения за опасност.

Предупредителни фрази	
P 102	Да се съхранява извън обсега на деца.
P 262	Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.
P 271	Да се използва само на открито или на добре проветриво място.

Класификация

Отговаря на изискванията на европейските и български норми и е в съответствие със стандарт:

Европейски стандарт	Клас	Протоколи от изпитване
EN 15651-1:2012	F- INT	





Страница:
Продукт:
Създаден на:
Отпечатан на:

4 от 4
ТЕРАФЛЕКС® ACRYLIC
28.11.2011
08.08.2014

Технически данни

Съответствието е оценено от Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти – ZAG Любляна, Словения с Идентификационен номер NB 1404 на Европейската комисия.

Съществени характеристики	Мерна единица	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	-	Евроклас E	EN 15651-1:2012
Отделяне на опасни вещества	-	NDP	EN 15651-1:2012
Абсорбция на вода и паропропускливост			
- устойчивост на вятър	mm	≤ 5	EN 15651-1:2012
- загуба на обем	%	≤ 45	EN 15651-1:2012
- еластично възстановяване	%	≥ 25	EN 15651-1:2012
Трайност	-	pass	EN 15651-1:2012

Информацията, която се съдържа в настоящият документ, се базира на познанията и последните технически постижения и опит, които имаме към датата на последната версия. Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията за всяко конкретно специфично приложение. Като производител ние гарантираме качеството на продукта, но не можем да въздействаме на условията и начина на неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се извършва от квалифициран персонал.

