



Страница:
Продукт:
Създаден на:
Отпечатан на:

1 от 3
ТЕРАФЛЕКС® UNIVERSAL
28.11.2011
20.03.2012

ТЕРАФЛЕКС® UNIVERSAL

еластичен, еднокомпонентен универсален силикон
за уплътнение на нетоварени фуги в интериора
устойчив на стареене, UV-лъчи и атмосферни влияния

Предназначение

ТЕРАФЛЕКС® UNIVERSAL е висококачествен, еднокомпонентен многоцелеви силикон, който се втвърдява от влагата във въздуха и образува трайна, плътна и еластична маса с отлична адхезия към множество гладки повърхности (стъкло, глазирани керамични плочки, алуминий, полиакрил и др.). Предназначен е за уплътняване, съединяване и защита на повърхностите от проникване на влага и въздух при непорести материали – херметизация около каси на врати, рамки, прозорци и др.

Подходящ е за трайно и ефективно уплътняване на ненатоварени строителни фуги и фуги в интериора. Силно устойчив е на замърсявания, процеси на стареене и на влиянието на почистващи препарати. Подходящ е за външна и вътрешна употреба и е устойчив е на UV-лъчи, сняг и други атмосферни влияния (дъжд, сняг, екстремни температури). Не позволява появата на мухъл и гъби.

Силиконът е трайно еластичен и запазва еластичността си по време на целия период на употреба. Втвърдява се без свиване и образува идеално гладка повърхност. Не се препоръчва за уплътняване на поцинкована ламарина.



Свойства

не се стича при полагане във вертикални фуги	устойчив на UV-лъчи и процеси на стареене
отлично прилепва към гладки повърхности	устойчив на почистващи препарати
не се свива и не си променя цвета	устойчив на атмосферни влияния

Състав

Ацетатен силикон на базата силиконов еластомер.



Страница:
Продукт:
Създаден на:
Отпечатан на:

2 от 3
ТЕРАФЛЕКС® UNIVERSAL
28.11.2011
20.03.2012

Опаковка и разходна норма

Опаковка:

Картридж 280 мл.

Туба 60 мл.

Разходна норма:

Дълбочина на фугата	Ширина на фугата			
	6 мм	8 мм	10 мм	12 мм
6 мм	7,8 м	5,8 м	4,7 м	4,0 м
8 мм		4,4 м	3,5 м	2,9 м
10 мм			2,8 м	2,4 м
12 мм				2,0 м

Разходът зависи от широчината и дълбочината на фугите. В таблицата е посочено колко линейни метра могат да се запълнят с 1 картридж (280 мл) в зависимост от размерите на фугата.

Цветовете: Бял; Прозрачен

Срок на годност и съхранение

Да се съхранява и транспортира в плътно затворена оригинална опаковка на сухо и хладно (между +5°C и +25°C). Да се пази от влага!

Продуктът е годен 12 месеца от датата на производство в неразпечатана оригинална опаковка.

Указания за работа

Подготовка на основата

Повърхността трябва да бъде чиста, суха и стабилна. Тя трябва да е без прах, кал или други замърсявания, влияещи неблагоприятно върху лепливостта и да не съдържа разделителни субстанции (мазнини, битум и др.). Повърхностите в съседство до местата, които ще се запълват със силикон, трябва да бъдат защитени с предпазно тиксо.

Начин на работа

Преди употреба свалете накрайника и отрежете върха на пълнителя. След това поставете обратно накрайника и го отрежете под ъгъл (около 45 градуса) до широчина, съответстваща на широчината на фугата. Поставете пълнителя в пистолета за уплътняване. Равномерно и непрекъснато изстисквайте малко по-голямо количество силикон във фугата, без пропуски или празни места. Следете внимателно силикона да залепва за ръбовете на фугата. Оформете повърхността на силикона в рамките на 5 минути след нанасяне и накрая загладете с шпакла или друг подходящ





Страница:
Продукт:
Създаден на:
Отпечатан на:

3 от 3
ТЕРАФЛЕКС® UNIVERSAL
28.11.2011
20.03.2012

инструмент, намокрен във вода с малко добавен сапун или течен препарат за миене на съдове. Препоръчително е фугите да се оформят по начин, позволяващ свободното оттичане на водата. Незабавно след загладането на фугите, отстранете тиксотото, предпазващо повърхността на уплътнените елементи. Силиконът няма да лепне след около 15 мин. (образува се повърхностна кора).

Разрешава се слаб пешеходен трафик 3 часа след уплътняването. Уплътнената повърхност е готова за пълно функционално натоварване след около 24 часа.

Внимание!

За фуги с ширини от 4 мм до 25 мм! Максимална дълбочина на фугата 14 мм!

Силиконът не трябва да се използва за сглобяване и поправяне на аквариуми за рибки, огледала и други повърхности, при които силиконът може да влезе в контакт с храна или питейна вода.

За да се предотврати залепването на силикона към дъното на фугата и да се осигури оптималното запълване само между страничните ѝ стени, препоръчително е да се използва запълващо въже от полиуретанов уплътнител.

Всички силиконови петна трябва да се отстранят незабавно с помощта на петролни етери. След като се втвърдят, те могат да бъдат отстранени само механично.

По време на полагане на силикона се отделят малки количества оцетна киселина, които могат да раздразнят дихателната система и кожата!

Описание на опасностите:

Не съдържа опасни химически вещества.

Символ на опасност:

Не изисква специални обозначения за опасност.

Предупредителни фрази	
S 2	Да се пази далече от достъп на деца.
S 24/25	Да се избягва контакт с очите и кожата.
S 51	Да се използва само на проветриви места.

Информацията, която се съдържа в настоящият документ, се базира на познанията и последните технически постижения и опит, които имаме към датата на последната версия. Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията за всяко конкретно специфично приложение. Като производител ние гарантираме качеството на продукта, но не можем да въздействаме на условията и начина на неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се извършва от квалифициран персонал.

