Caparol CapaLatex

Интериорна висококачествена матова боя.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение	CapaLatex е висококачествена боя, с висока покривност и наситено бял цвят, за вътрешно боядисване на стени и тавани с високо натоварване. Боя без разтворител, приложима за помещения в жилища или работни места. Може да се използва с отлични резултати при ремонти и като финишен слой върху грапави , релефни, отпечатани тапети, както и върху тапети от стъклени влакна.
Свойства	▪ Без разтворители, без омекотители ▪ Не образува мъгла при пръскане ▪ Разтворима във вода, екологична, със слаба миризма ▪ Дифузионна способност ▪ Много добра покривна способност ▪ Често е достатъчен един единствен слой боя .
Данни съгласно DIN EN 13 300	**Износване при мокро триене:** Клас 2, отговаря на устойчивостта на триене според стария стандарт DIN 53 778 **Покривност :** клас 1, при 8 m2/lt. респективно около 125 ml/m². **Гланц:** Матова. **Максимална гранулация:** Фина (<100µm).
Опаковка/Вместимост съд	12,5 l
Свързващо вещество	На база синтетични смоли съгласно DIN 55 945.
Плътност	Около 1,45 g/cm³
Цвят	Бял. Бялата боя **CapaLatex** може да се оцвети с оцветители CaparolColor Vollton-und Abtönfarben или AVA-Amphibolin Vollton und Abtönfarben. При ръчно тониране е необходимо да се смеси цялото количество боя, за да се избегне получаването на различни нюанси на боята.



Съхранение	На прохладни места, предпазен от замръзване и от слънчеви лъчи
Запомнете	Да се съхранява на недостъпни за деца места. При контакт с очите измийте веднага с вода. Да се избягва вдишване на боя при пръскането и. Да не се разлива във води, канализация или в почвата. Други указания: вижте техническия лист за безопасност.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Изграждане на покритието	**Равномерен слой** боя CapaLatex , разредена с макс, 5 % вода. Върху контрастните и силно или неравномерно абсорбиращи повърхности се нанася първо един грундиращ слой от боята, разредена с макс. 10% вода.
Начини на нанасяне	Нанася се с четка, с мече, или уреди за пръскане. **Пръскане:** Ъгъл на пръскане: 50° Дюза: 0,021-0,026" Налягане: 150-180 бара Уредите се почистват с вода след употреба
Разход	Около 125 ml/m², върху гладки основи. Разходът нараства при нанасяне върху груби основи. Точният разход се определя след проби.
Минимална температура на работа и съхнене	+ 5°C за основа и въздух.
Време за съхнене	При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха изсъхва по повърхността след 4-6 часа и може да се нанесе нов слой. Изсъхва в дълбочина и може да се подложи на натоварване след около 3 дни. При по-ниски температури и по-голяма влажност на въздуха времето за съхнене се удължава.
Запомнете	За да се избегнат видими застъпки да се боядисва наведнъж, мокро върху мокро. При нанасяне с пръскане Airless , боята трябва да се хомогенизира и да се прецеди преди употреба. При използване на дълбочинен грунд Caparol-Tiefgrund TB в затворени помещения може да се появи специфична миризма на разтворител . Поради това се препоръчва подходящо проветряване на работното помещение. При чувствителни среди се препоръчва използването на грунд, AmphiSilan-Putzfestiger, който не съдържа ароматични вещества и е със слаба миризма.
Препоръчани основи и подготовката им	**Основите трябва да са чисти, сухи и без разделящи субстанции.** **Нови или вече налични цели термоизолационни системи с краен слой мазилки на базата на синтетични смоли, силиконови смоли, силикатни смоли, варо-циментови мазилки (P II):** **Мазилки от групи P II и P III:** Твърдите мазилки, с нормална абсорбция се боядисват без предварително грундиране. Върху порьозни, песъчливи, абсорбиращи основи се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F., респективно CapaSol L.F. **Гипсови шпакловки и мазилки от групи P IV** Нанася се един слой Caparol Haftgrund. Гипсовите мазилки се шлайфат при необходимост. Отстранява се праха и се нанася един слой Caparol-Tiefgrund TB. **Строителни гипсови плоскости :** Върху абсорбиращите плоскости се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F. или Caparol-Tiefgrund TB. Върху много твърди и гладки плоскости се нанася един слой адхезионен грунд Caparol Haftgrund. **Плоскости от гипс-картон:** Следите от шпакловка се шлайфат. Меките и шлайфаните гипсови зони се укрепват с дълбочинен грунд Caparol-Tiefgrund TB. След това се нанася един слой боя като грунд или адхезионен грунд Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. или CapaSol L.F. При плоскостите с петна от водоразтворими

вещества се нанася един слой филтриращ грунд Caparol AquaSperrgrund. Вижте техническия лист на AquaSperrgrund.

Бетон:
Евентуалните остатъци от ронливи вещества, и от прахообразни, песъчливи вещества се отстраняват.

Газобетон:
Грундира се с Capaplex разреден с вода в пропорция 1:3.

Зидовете от тухли от варовиков камък и от неизмазани тухли:
Боядисват се без предварителна подготовка.

Покрити с боя повърхности в добро състояние:
Предходните соеве матова боя, леко абсорбиращи, се боядисват без предварителна обработка. Стари слоеве лак или гланцови покрития се шлифоват до матово и се грундират с Caparol-Haftgrund.

Повърхности с повредена боя:
Повредените повърхности покрити с лак,цветни дисперсии или мазилки на базата на синтетични смоли се отстраняват. Върху гладки, леко абсорбиращи повърхности се нанася един слой адхезионен грунд Caparol-Haftgrund. Абсорбиращите, порьозни и песъчливи повърхности се грундират с OptiGrund E.L.F., респективно с CapaSol L.F. Повредените слоеве минерална боя се отстраняват механично и се почистват от прах.Нанася се един слой грунд Caparol-Tiefgrund TB.

Слоеве боя на базата на лепило:
Измива се добре повърхността и се нанася един слой дълбочинен грунд Caparol-Tiefgrund TB.

Небоядисани грапави, релефни или отпечатани тапети:
Боядисват се без предварителна обработка.

Нездрави тапети:
Изцяло се отстраняват. Измиват се остатъците от хартия и лепило. Нанася се един слой дълбочинен грунд Caparol-Tiefgrund TB.

Атакувани от мухъл повърхности:
Мухълът, респективно гъбите се отстраняват механично с четка и мокро остъргване. След това основите се третират с Capatox и се оставят да изсъхнат добре. При много устойчиви петна, крайното покритие се полага със слой Indeko-W, Malerit-W или Fungitex-W.

Повърхности с петна от никотин, вода, сажди или мазнини:
Петната от никотин, сажди или мазнини се измиват с вода и обезмасляващ почистващ препарат,след което се оставят да изсъхнат добре. Сухите петна от вода се почистват на сухо, с четка, Нанася се един слой изолиращ грунд Caparol AquaSperrgrund (технически лист нр. 384)
При силно замърсените повърхности ще се използва като горен слой Caparol IsoDeck. (технически лист нр. 848).

Дърво и дървен материал:
Нанася се разредена с вода екологичната боя, Capacryl Acryl-Lacken или Capacryl PU-Lacken.

Малки повредени повърхности:
След подходяща подготовка се поправят съгласно указанията за обработка с Caparol Akkordspachtel и ако е необходимо,се нанася един слой боя като грунд.

СЪВЕТИ

Предупреждение и препоръки за безопасност

Да се съхранява на недостъпни за деца места. При контакт с очите измийте веднага с вода.
Да се избягва вдишване на боя при пръскането и. Да не се разлива във води, канализация или в

	почвата. Други указания: вижте техническия лист за безопасност.
Обезвреждане	Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала могат да се изхвърлят като остатъци от бои на водна основа, а сухите остатъци от материала като втвърдени бои или домакински отпадъци.
Състав	Екологична рецепта, с намалено съдържание на замърсяващи вещества, с основа водна дисперсия от стирен-акрилни съполимери, с пълнители, пигменти, добавки, консерванти.
Код на продукта	M-DF01
Гранични стойности, разрешени от ЕС за съдържание на ЛОС	За тези продукти (категория A/a): 75 g/l (2007) 30 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 30 g/l ЛОС
Техническа информация	В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническо лице на Caparol или с наши търговски представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.

Техническа информация № R18. Издание октомври 2008г.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от страна на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.de.

ДАУ Бента България ЕООД

София, ж.к Младост 2 , бул. Андрей Ляпчев бл.261А

тел. 0887 803 298, 02 832 31 65

E-mail office.sofia@caparol.bg