Caparol SeidenLatex

Качествена интериорна боя със сатенено-гладко покритие.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

Интериорно покритие със сатенена повърхност, запазващо структурата си, издържащо на голямо натоварване и мокро триене. Особено подходящо за повърхности, подложени на прекомерно замърсяване, напр. в училища, болници, зали за игра, обществени сгради, зали, офиси, хотели, ресторанти, стълбища и др., тъй като покритието е износоустойчиво и лесно за почистване.
В допълнение към това, продуктът е особено подходящ за покритие на релефни тапети, съдържащи дървесина, гофрирани тапети, както и за тапети от фибростъкло, тъй като подчертава тяхната текстура с копринен гланц.

Качества на продукта

- Разрежда се с вода, не вреди на околната среда и има съвсем лек мирис.
- Висока степен на белота.
- Дифузия: Sd-стойност < 0.3 m
- Отлично се почиства и е устойчиво на водни дезинфектанти и почистващи орепарати в домакинството
- Лесно за нанасяне.
- Алкалоустойчива, следователно не се осапунява.

Състав

Синтетичен латекс, съответстващ на стандарт DIN 55 945.

Опаковка/Размер на опаковките

- Бяла: 12.5 l
- Airfix: 25 l, 120 l и 220 l
- ColorExpress: 2.5 l, 7.5 l и 12.5 l

Цвят

Бял
Caparol-SeidenLatex може да бъде оцветен с оцветители от марките CaparolColor или Amphibolin. Ако ръчно се оцветява повече от една кутия/кофа в един цвят , всички продукти трябва много добре да се смесят в общ съд, преди да се използват, за да се избегне разлика в цвета. Могат да се поръчат количества от 100 или повече литра в определен цвят, вече оцветени фабрично.
SeidenLatex може да се оцвети във всички цветове на актуалните колекции със системата за оцветяване ColorExpress. Проверете оцветения продукт преди да го нанесете, за да избегнете разлика в цветовете. Винаги използвайте оцветен продукт от една и съща партида, когато нанасяте върху продължаващи повърхности. Ярките, наситени нюанси могат да имат по-слаба покривна способност. Затова е препоръчително първо да се нанесе един предварителен слой в подобна пастелна окраска на бяла основа. Може да е необходим втори, финален слой.

Степен на гланц

Сатенено гладко покритие.

Съхранение

Съхранявайте на хладно място, но не допускайте замръзване.

Технически данни

Характеристики в съответствие с DIN EN 13 300



Оцветяването може да доведе до промени.

- Устойчив на мокро триене: Клас 2, съответстващ на немския стандарт DIN 53 778
- Клас на покривност: Клас 2 при 7 m²/l или 140 m²/l
- Максимален размер на частиците: Фини 100 µm
- Плътност: приблизително 1.3 g/cm³

ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи

Основата трябва да е здрава, суха, чиста и без каквито и да е материали, които биха могли да възпрепятстват добрата адхезия. В Германия: спазвайте VOB, част C, DIN 18363, параграф 3.

Подготовка на основата

Мазилки/шпакловки от група P II :
Твърди мазилки с нормални абсорбиращи свойства не изискват предварителна обработка. Грундирайте силно порьозни или абсорбиращи мазилки с OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.
Гипсови разтвори и фабрично смесени гипсови мазилки (разтвори от Група P IV):
Грундирайте с Caparol-Haftgrund. Шлайфайте синтеровани гипсови мазилки, след което почистете праха и грундирайте с Caparol-Tiefgrund TB.
Гипсови строителни панели:
Грундирайте абсорбиращите панели с OptiGrund E.L.F. или Caparol-Tiefgrund TB.
Панели, които са много компактни и гладки, грундирайте с Caparol-Haftgrund.
Гипсокартон:
Шлайфайте/изравнете повърхността. Меки и втвърдени гипсови зони (отремонтирани места) трябва да се грундират и подсилят с Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. или с CapaSol LF. Върху плоскостите с цветни петна, разтворими във вода, се нанася един слой грунд Caparol AquaSperrgrund. Вижте лист BFS нр. 12.
Бетон:
Отстраняват се евентуалните декофражни остатъци, както и прахообразни,песъчливи вещества.
Газобетон:
Грундирайте със смес 1 : 3 от Capaplex и чешмяна вода.
Фасадни или варо-пясъчни тухли:
Нанасяне на покритието без предварително третиране.
Здрави съществуващи покрития:
Върху матови, слабо абсорбиращи покрития, продуктът може да се нанесе без предварителна обработка. Матирайте гланцови покрития и емайл. Грундирайте с Caparol-Haftgrund.
Нездрави съществуващи покрития:
Отстранете нездрави емайлови покрития, дисперсни бои или покрития от синтетични смоли напълно. Грундирайте слабо-абсорбиращите, гладки повърхности с Caparol-Haftgrund. Грундирайте силно порозните или абсорбиращи основи с OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Отстранете нездравото покритие от минерални бои, използвайки механични средства, и почистете праха. Грундирайте с Caparol-Tiefgrund TB.
Темперни бои /на водна основа/:
Измийте напълно покритието и грундирайте с Caparol-Tiefgrund TB.
Негрундирани гофрирани/релефни хартиени тапети и такива, съдържащи дървесина:
Нанесете продукта без предварителна обработка.
Незалепени тапети:
Отстранете тапетите напълно и отмийте лепилото или други остатъци. Грундирайте основата с Caparol-Tiefgrund TB.
Повърхности, засегнати от плесен:
Отстранете плесента чрез влажно почистване и третирайте повърхността с Capatox или FungiGrund и я оставете да изсъхне добре. Грундирайте според вида и състоянието на основата. Нанесете горно покритие от Indeko-W, Malerit-W или Fungitex-W по силно засегнати повърхности в съответствие със законовите и официални регламенти (следвайте, например, Директивата за биоцидни продукти и Наредбата за опасните вещества).
Повърхности, замърсени от никотин, вода, сажди или мазнини:
Измийте петната от никотин, сажди и мазнина с вода и почистващ препарат, разграждащ мазнини, и оставете повърхността да изсъхне добре. Почистете засъхналите петна от водата чрез

	изтъркване или с телена четка. Грундирайте с изолиращ Caparol AquaSperrgrund . **Повърхности от дърво, производни продукти и дървесина:** Покрийте с екологичните, водно-разредими акрилни емайлови покрития Capacryl или с Capacryl PU. **Малки дефекти:** След извършване на необходимата подготовка, коригирайте малките дефекти с Caparol-Akkordspachtel, спазвайки нашите инструкции, а ако е необходимо, грундирайте в последствие.
Начин на нанасяне	Нанесете с четка за боя, валяк или пръскащо устройство. Безвъздушно нанасяне: Ъгъл на пръскане: 50° Размер на дюзата: 0.017”–0.019" Налягане на пръскане: 180–200 bar Разбъркайте и прецедете добре преди употреба. Почистете използваните инструменти с вода незабавно след използване.
Изграждане на покритието	Грундиране или нанасяне на междинен слой: Caparol-SeidenLatex разреден до 10% с вода. Довършително /горно/ покритие: Caparol-SeidenLatex разреден до 5% с вода
Разход	Около 140 ml/m² върху равна повърхност. Върху груби повърхности съответно – повече. Точното количество най-добре се определя чрез пробно покритие.
Условия на приложение	Долна температурна граница за нанасяне и изсушаване: +5 °C за продукта, основата и околната среда.
Време за изсъхване	При 20 °C и 65% относителна влажност, повърхността е суха и може да се нанесе друг слой след 4-6 часа. Втвърдена и готова да бъде подложена на натоварване – след приблизително 3 дни. При по-ниски температури и по-висока влажност, времето, необходимо за изсъхване, се удължава.
Забележка	За да се избегне препокриване, материалът трябва да се нанася мокро-върху-мокро и без прекъсване. Когато се използва Caparol-Tiefgrund TB за интериори се отделя типична миризма, и следователно трябва да се осигури подходяща вентилация, Използвайте неароматния AmphiSilan-Putzfestiger, който е с много слаб мирис, за чувствителни зони. Следите от ремонтите върху повърхностите зависят от много параметри и може да останат видими и след изсъхване (В Германия: Вижте BFS Протокол за данни No. 25)

СЪВЕТИ

Внимание	Да се съхранява на недостъпни за деца места. Използвайте филтър против прах при шлифоване. Осигурете добра вентилация по време на използване и изсъхване. Не консумирайте храна, напитки, и не пушете, докато използвате продукта. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно и обилно изплакнете с вода. Не допускайте продуктът да попадне в канализацията, водни пътища или почвата. Измийте използваните съдове и инструменти незабавно след използване, със сапун и вода. Не вдишвайте прах при пръскането. Използвайте колектор за прах A2/P2. За допълнителна информация: Вижте данните за безопасност на материалите. (MSDS).
Депониране	Материалите и всякаква тяхна опаковка трябва да бъдат изхвърлени по безопасен начин, в съответствие с пълните изисквания на местните власти. Особено внимание трябва да се обърне на отстраняването на отпадъците от обекта в съответствие със стандартните процедури за строителни обекти. В Германия: депонирайте контейнери с остатъци от течни продукти на място за събиране на отпадъци, на което се приемат стари бои и емайлни покрития. Третирайте засъхнали/втвърдени остатъци от продукта като строителни/разрушителни/общински или битови отпадъци.
Пределна концентрация на ЛОС	За този продукт (категория A/c): max. 30 g/l (2010). Този продукт съдържа max. 1 g/l VOC.

Техническа информация Nr. 327

Код на продукта	M-DF02
Съдържани вещества - декларация	Дисперсия от акрилни смоли, титаниев диоксид, силикати, вода, добавки, филмообразуващ реактив, консервант.
Техническа информация	Тъй като е невъзможно да се посочат в настоящето всички видове основи (субстрати) и специфичните им проблеми, моля, в случай на въпроси, потърсете нашата техническа помощ. Ние ще опишем подходящи методи на работа, ако трябва да се нанесе покритие върху основа, която не е посочена по-горе.

Техническа информация № 327. Издание април 2012 г.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от страна на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.de.

ДАУ Бента България ЕООД

София, ж.к Младост 2 , бул. Андрей Ляпчев бл.261А

тел. 0887 803 298, 02 832 31 65

E-mail office.sofia@caparol.bg