Premium Clean

Матова интериорна боя

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение	Подходяща за често почиствани повърхности, устойчива на замърсяване, за вътрешни стени и тавани. Перфектно покритие за площи, изложени на високи механични натоварвания. PremiumClean е устойчива на дезинфектанти, което я прави изключително подходяща за площи с по-строги хигиенни изисквания като: болници, почивни домове, магазини,хотели, ресторанти, училища, офиси и частни жилища с акцент върху областите, подложени на замърсяване.
Свойства	▪ Водоразредима, екологична, без мирис ▪ Неподатлива на замърсяване ▪ Почиства се отлично ▪ Не съдържа вредни субстанции ▪ Добра дифузионна способност s_d стойност < 0.1 m ▪ Устойчива на домакински препарати и дезинфектанти
Съдържание	Дисперсия от синтетични смоли, отговаряща на DIN 55945
Опаковки	Стандартна: 5 L; 12,5 L ColorExpress: 12,5 L
Цвят	Бял PremiumClean се оцветява с до макс. 10% оцветители. Ако повече от една опаковка е ръчно оцветена, всички трябва да се разбъркат преди употреба за да се избегнат разлики в цвета. Количества над 100 L в отделен цвят могат да бъдат поръчани готово оцветени франко завод. PremiumClean се оцветява машинно във всички настоящи цветни картели чрез тониращата система ColorExpress в светли тонове. Проверете цвета на продукта преди полагане, за да се избегнат разлики. При непрекъснати повърхности използвайте продукт от една и съща партида.
Степен на гланц	Мат (според DIN EN 13 300). В зависимот от ъгъла на гледане, може да се появи блясък в средата (копринен мат/ полугланц).
Съхранение	На хладно и предпазено от замръзване място.
Технически характеристики	Характеристики според DIN EN 13 300: Устойчивост на мокро триене: Клас 1 устойчивост на триене, отговарящ на DIN 53778 Зърнометрия: Фин(< 100 µm) Плътност: прибл. 1,34 g/cm³



Забележка	Съвети при почистване: Преди първото почистване изберете по-малко видима площ и проверете съвместимостта на препатара със системата за боядисване. Следвайте инструкциите на препарата и не ползвайте такива с абразивни частици. При почистване на оцветена боя е възможно отлагане на пигмент от микрофибърна кърпа.

ПОЛАГАНЕ

Изисквания към основата	Основата трябва да бъде здрава, суха, чиста и без вещества, които биха могли да попречат на доброто сцепление. За справка VOB, част C, DIN 18 363, параграф 3.
Подготовка на основата	**Мазилки/Шпакловки: Група P II (варо-циментови разтвори), Група P III (циментови разтвори):** Здрави мазилки и шпакловки с нормална абсорбираща способност не се нуждаят от предварителна обработка. Силно порьозни, песъчливи или абсорбиращи шпакловки/мазилки се третират с OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. **Гипс и гипсови шпакловки и строителни разтвори от група P IV:** Грундират се с Caparol Haftgrund. Замърсени гипсови шпакловки се почистват от прах и се грундират с Caparol Tiefgrund TB. **Гипсокартон (плоскости тип „сандвич“/преградни стени):** Повърхността се почиства. Грундирането и укрепването на гипсовите фуги става с Caparol Tiefgrund TB. Цялостно се грундира с Caparol Haftgrund, Optigrund E.L.F. или с CapaSol LF. Повърхности, съдържащи водоразтворими вещества и обезцветители, се грундират с Caparol AquaSperrgrund. За справка BFS Datasheet No. 12. **Бетон:** Премахват се остатъците от свързващи вещества и шупли. **Газобетон (AAC):** Грундира се с Capaplex в съотношение 1 : 3 с вода. **Тухли и зидария от варовикови тухли:** Не изискват предварителна обработка. **Здрави съществуващи покрития:** Матови и слабо абсорбиращи повърхности могат да бъдат третирани и без предварителна обработка. Песъчливи и емайлирани покрития се грундират с Caparol-Haftgrund. **Нездрави съществуващи покрития:** Премахват се нездравите покрития на емайли, бои и синтетични смоли, мазилки. Нанася се първи слой Caparol Haftgrund за слабо абсорбиращи и гладки повърхности. За високо порьозни, песъчливи или абсорбиращи повърхности нанесете първи слой OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. **Бои, съдържащи туткал:** Измива се много старателно, оставя се да изсъхне и се грундира Caparol-Tiefgrund TB. **Необработени тапети, съдържащи дървени частици, щамповани тапети:** Боядисва се без предварителна обработка. **Повредени тапети:** Тапетите се премахват напълно и се измива остатъчната лепилна и хартиена маса. Грундира се с Caparol Tiefgrund TB.

	Основи, засегнати с мухъл и плесен: Плесента се почиства и се ползва Capatox или FungiGrund, след което се оставя да изсъхне напълно. Грундира се в зависимост от вида и състоянието на основата. Нанася се завършващ слой Indeko W, Malerit W или Fungitex W за силно заразени повърхности, съгласно наредбите. За справка: Наредба за пестицидни агенти и Наредба за опасни вещества. **Основи, засегнати от никотин, влага, сажди или мазнини:** Петната от никотин, мазнини или сажди се почистват с вода, четка и домакински препарати, ако е необходимо. След като се почисти основата, се оставя да изсъхне напълно. Петна от влага се почистват със суха четка, след това се обработват с Caparol Aqua Sperrgrund. За силно замърсени повърхности се полага Aqua Inn N. 1. **Основи от дърво и производни материали:** Използват се продукти от серията Capacryl или Capacryl PU. **Поправки:** Дребни ефекти по основата се поправят с Caparol Akkordspachtel, след което основата се подготвя според типа.
Метод на работа	С бояджийска четка, валяк или Airless оборудване. Airless метод: Ъгъл на пръскане: 40° - 50° Размер на дюзата: 0.019" - 0.021" Налягане: 140 - 160 bar Почистете незабавно след ползване инструментите с вода.
Система на полагане	За постигане на хомогенно и плътно покритие нанесете Premium Clean, разреден с макс. 5% вода. Повърхности с наситен цвят може да изискват допълнителен първи слой Premium Clean, разреден с макс. 10% вода. Нанесете първи слой Caparol Haftgrund за неравномерно абсорбиращи основи.
Разход	Приблизително 125 ml/m² . Върху груби и релефни повърхности е възможно повече. Точната разходна норма се определя за всяка повърхност.
Условия на работа	Минимална температура за полагане и съхнене: +5 °C на продукта, въздуха и повърхността.
Време за съхнене	При температура около +20 °C и 65% относителна влажност, повърхността е суха след 4-6 часа. Напълно суха и готова за натоварване – приблизително след 3 дни. Ниската температура и високата относителна влажност на въздуха увеличават времето.
Забележка	При повърхности от една равнина трябва да се прилага метода „мокро в мокро“, за да се избегне появата на петна. Осигурете подходяща вентилация на помещението, когато използвате Caparol Tiefgrund TB. При неподходящо осветени повърхности (от странични прозорци) се препоръчва използването на CapaSilan. Механични натоварвания по тъмни повърхности може да доведе до появата на светли ивици. За повърхности в интензивен цвят, подложени на механични натоварвания, се препоръчва финишно покритие Premium Color в същия нюанс.

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Внимание	Да се пази далеч от деца. Осигурете добра вентилация при полагане и съхнене на продукта. Да не се яде, пие или пуши, докато се използва боята. В случай на контакт с кожата или очите, незабавно изплакнете с вода. Не допускайте продуктът да попадне в почва или канализация. Почистете инструментите с вода веднага след употреба.
Оползотворяване на отпадъците	Материали и съпътстващите ги опаковки се изхвърлят на безопасни места, в съответствие с изискванията на местното законодателство.
Макс. допустими стойности за съдържание на ЛОС	За този продукт (категория A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа max.1 g/l VOC.

Техническа информация Nr. 1278

Код на продукта – Бои и лакове	M-DF01
Декларация на съдържащите вещества	Поливинил ацетат, смола, титаниев диоксид, силикати, вода, добавки, консерванти.
Технически съвети	Тъй като е невъзможно всички случаи от практиката да се обхванат в настоящата техническа информация, ако вашия казус не е упоменат, моля обърнете се към представителите на Caparol във Вашия регион, ние с радост ще Ви окажем съдействие.

Техническа информация Nr. 1278, обновена Февруари 2012:
Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от страна на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.de.

ДАУ Бента България ЕООД

София, ж.к Младост 2 , бул. Андрей Ляпчев бл.261А

тел. 0887 803 298, 02 832 31 65

E-mail office.sofia@caparol.bg